8 (495) 646 76 77
info@zelest.ru
www.zelest.ru

ОГНЕБИО ПРОФ КРАСНЫЙ АНТИПИРЕН
ОГНЕ-БИОЗАЩИТА О-2
I и II группа профессиональная для внутренних и наружных* работ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для профессиональной защиты деревянных конструкций от воспламенения, горения, распространения пламени, а также гниения, плесени, синевы, насекомых- древоточцев в условиях конденсационного и гигроскопического увлажнения, без контакта с грунтом и атмосферными осадками.
* Допускается применять средство для обработки древесины наружной эксплуатации при условии ее дальнейшего покрытия влагостойкими лакокрасочными материалами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для обработки новых и ранее обработанных антипиренами или антисептиками деревянных стропил, балок, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других деревянных конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения. Допускается применять средство для обработки древесины наружной службы при условии её дальнейшего покрытия влагостойкими материалами.

СВОЙСТВА:

- ✓ Обеспечивает I и II группы огнезащиты в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ (ГОСТ Р 53292- 2009):

  - I (высшая) группа огнезащиты - 500 г/м2
  - II (типовая) группа огнезащиты - 250 г/м2

- ✓ Придаёт древесине свойства трудногорючего и трудновоспламеняемого материала
- ✓ Срок огнезащиты не менее 5 лет
- ✓ Срок биозащиты – 20 лет (под кровлей) (I-III кл. по ГОСТ 20022.2)
- ✓ Тонирует древесину для контроля качества обработки
- ✓ Без запаха, сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Не ухудшает прочность обработанной древесины

Готовый состав: 6 кг, 12 кг, 23 кг, 75 кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Древесину, очищенную от грязи, коры, луба, покрытий обрабатывать кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Не обрабатывать мерзлую древесину. Перед применением состав перемешать. Средство наносить в 2- 3 приема с интервалом 20-40 минут, и суммарным расходом не менее 500 г/м2 для I группы огнезащиты, и не менее 250 г/м2 для II группы огнезащиты.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При попадании в глаза и рот промыть водой. При обработке методом распыления- использовать респиратор. Класс опасности пропиточной жидкости – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро- взрывобезопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются. Допускается выпадение незначительного осадка. Срок годности не ограничен.