

KNAUF ЗАЩИТА

- Комплексная защита
- Клеевые полосы
- Инновационный средний слой
- Увеличенная в 2 раза защита среднего слоя
- Специальные УФ стабилизаторы
- Увеличенная прочность на разрыв
- Специальная матовая поверхность пленки



5

Наименование показателя	Нормативные значения показателей для марок	
	KNAUFЗащита от ВЛАГИ и ВЕТРА - паропроницаемая гидро-ветрозащитная мембрана	KNAUFЗащита от ПАРА и ВЛАГИ - гидро-пароизоляционная пленка
1. Поверхностная плотность, г/м ² (по ГОСТ 3811)	115	90
2. Разрывная нагрузка полоски 50x100 мм, Н/5см, не менее (по ГОСТ Р 53226)		
по длине	283	657
по ширине	147	476
3. Водоупорность, мм вод. ст, не менее (ГОСТ Р 51553)	5000	5000
4. Паропроницаемость, мг/(м ² *ч*Па), не менее (по ГОСТ 22900)	0,0031	0,000006
5. Стойкость к УФ-облучению 400 часов., % изменения характеристик не более (ASTM G 154)	25	25

Наименование			Данные шт							Данные упаковки			Данные поддона					
SAP код	Краткое описание 40 символов, включая пробел, EN	Сбытовой текст (на русском языке)	Вид упаковки	Дли-на; мм	ширина; мм	Масса нетто; кг	Масса брутто; кг	M2/ШТ	Колн-чест-во м2/пал;	Колн-чест-во рул в упаковке; шт.	Колн-чест-во упаковок/пал;	Колн-чест-во упаковок/Фура	Высота пале-ты ; мм	Длина пале-ты ; мм	Ширина пале-ты ; мм	Объем паллеты м3	Масса паллеты (нетто); кг	Масса паллеты (брутто); кг
733564	KNAUFProtect AX	KNAUFЗащита от ВЛАГИ и ВЕТРА (AX) - паропроницаемая гидро-ветрозащитная мембрана	рулон	40000	1500	6,9	7,1	60	3000	1	50	1000	1600	1500	800	1,92	483,0	497,0
733458	KNAUFProtect D	KNAUFЗащита от ПАРА и ВЛАГИ (D) - гидро-пароизоляционная пленка	рулон	40000	1500	5,4	5,6	60	8640	1	144	2880	1900	1500	800	2,28	1080,0	1120,0